












CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA KARTA NR 601

**Płytki ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej $0,5 < E \leq 3,0$ %
EN 14 411:2012 BI_b, załącznik H, Universal tiles – GL**

NAZWA	KOLOR	POWIERZCHNIA
MUSTIQ 600x175x8	BEIGE, DESERT, HONEY, BROWN	GŁADKA

WŁAŚCIWOŚCI	NORMA	WYMAGANIA NORMY	ŚREDNIE OSIĄGANE PARAMETRY	
 NASIĄKLIWOŚĆ WODNA [%]	PN-EN ISO 10545-3	0,5<E ≤ 3,0	0,5<E ≤ 2,5	
 WYTRZYMAŁOŚĆ NA ZGINANIE [N/mm ²]	PN-EN ISO 10545-4	≥ 30	≥ 45	
 SIŁA ŁAMIĄCA [N]	PN-EN ISO 10545-4	> 1100	> 1900	
 MROZODPORNOŚĆ	PN-EN ISO 10545-12	wymagane	mrozoodporna	
 ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE PEI	PN-EN ISO 10545-7	wymagane	Beige	4/6 000
			Desert	4/2 100
			Honey	4/2 100
			Brown	4/2 100
 ODPORNOŚĆ NA DZIAŁANIE ŚRODKÓW DOMOWEGO UŻYTKU I DODATKÓW DO BASENÓW KĄPIELOWYCH	PN-EN ISO 10545-13	min. B	Chlorek amonu	A
			Podchloryn sodowy	A
 ODPORNOŚĆ CHEMICZNA	PN-EN ISO 10545-13	deklarowane	HCl 3%	LA
			Kwas cytrynowy 100g/l	LA
			KOH 30g/l	LA
			HCl 18%	HA
			Kwas mlekowy 5%	HA
			KOH 100g/l	HA
 ODPORNOŚĆ NA PLAMIE	PN-EN ISO 10545-14	min. Klasa 3	Klasa 5	
 ODPORNOŚĆ NA PĘKNIĘCIA WŁOSKOWATE	PN-EN ISO 10545-11	wymagane	odporna	
 KLASA ZDOLNOŚCI PRZECIWPÓŚLIZGOWEJ	DIN 51130	-	R9	
 ODPORNOŚĆ NA SZOK TERMICZNY	PN-EN ISO 10545-9	wymagane	odporna	

Deklaracja właściwości użytkowych nr 4/05

Opracował: **GŁÓWNY TECHNIK**
Katarzyna Wzorek