












CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA
KARTA NR 603

Płytki ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej $0,5 < E \leq 3,0$ %
EN 14 411:2012 B1b, załącznik H, Universal tiles – GL

NAZWA	KOLOR	POWIERZCHNIA
LUSSACA 600x175x8	DUST, SABBIA, NATURA, NUGAT	GŁADKA

WŁAŚCIWOŚCI		NORMA	WYMAGANIA NORMY	ŚREDNIE OSIĄGANE PARAMETRY	
	NASIĄKLIWOŚĆ WODNA [%]	PN-EN ISO 10545-3	$0,5 < E \leq 3,0$	$0,5 < E \leq 2,5$	
	WYTRZYMAŁOŚĆ NA ZGINANIE [N/mm ²]	PN-EN ISO 10545-4	≥ 30	≥ 45	
	SIŁA ŁAMIAJĄCA [N]	PN-EN ISO 10545-4	> 1100	> 1900	
	MROZODPORNOŚĆ	PN-EN ISO 10545-12	wymagane	mrozoodporna	
	ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE PEI	PN-EN ISO 10545-7	wymagane	Dust	4/6 000
				Sabbia	4/2 100
				Natura	4/2 100
				Nugat	3/1 500
	ODPORNOŚĆ NA DZIAŁANIE ŚRODKÓW DOMOWEGO UŻYTKU I DODATKÓW DO BASENÓW KĄPIELOWYCH	PN-EN ISO 10545-13	min. B	Chlorek amonu	A
				Podchloryn sodowy	A
	ODPORNOŚĆ CHEMICZNA	PN-EN ISO 10545-13	deklarowane	HCl 3%	LA
				Kwas cytrynowy 100g/l	LA
				KOH 30g/l	LA
				HCl 18%	HA
				Kwas mlekowy 5%	HA
				KOH 100g/l	HA
	ODPORNOŚĆ NA PLAMIENTE	PN-EN ISO 10545-14	min. Klasa 3	Klasa 5	
	ODPORNOŚĆ NA PĘKNIĘCIA WŁOSKOWATE	PN-EN ISO 10545-11	wymagane	odporna	
	KLASA ZDOLNOŚCI PRZECIWOŚLIZGOWEJ	DIN 51130	-	R9	
	ODPORNOŚĆ NA SZOK TERMICZNY	PN-EN ISO 10545-9	wymagane	odporna	

Deklaracja właściwości użytkowych nr 4/05

 Opracował: **GŁÓWNY TECHNOLOG**
Katarzyna Wzorek